

# WABIEMENT

## Renovierungsmörtel

grau

### Produktbeschreibung

Grauer, kunstharz- und faservergüteter, universell einsetzbarer Leichtputzmörtel für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

### Anwendungsbereich

Das Produkt ist sowohl zum Spachteln von Beton- und Putzflächen als auch zur Überarbeitung schadhafter Fassadenflächen sowie zum Ausgleichen von Löchern und Fehlstellen konzipiert. Des Weiteren dient WABIEMENT Renovierungsmörtel zum Niveau-Ausgleich bzw. zur Vorbereitung eines tragfähigen Untergrundes für das Anbringen der WABIETHERM Wärmedämm-Verbundsysteme. Die sehr gute Verfilzbarkeit sorgt für das problemlose Herstellen planer Oberflächen und macht das Produkt universell einsetzbar. Zum Renovieren beschädigter Porenbetonuntergründe empfehlen wir WABIEPOR Fasergrundputz. Technisches Merkblatt beachten!

### Eigenschaften

- innen und außen anwendbar
- faserarmiert
- kunststoffvergütet
- maschinengängig
- hervorragend filzbar
- in Schichten bis 2 cm einlagig verarbeitbar
- sehr gute Haftung auch auf tragfähigen Altanstrichen
- geringer und daher wirtschaftlicher Verbrauch
- hoch wasserdampfdurchlässig

### Untergründe

Die Untergründe müssen sauber, trocken und tragfähig sein. WABIEMENT Renovierungsmörtel eignet sich für die Anwendung auf allen mineralischen Untergründen wie z.B. Putz, Beton, Ziegelmauerwerk, Hohlkammersteinen sowie auf strukturierten, tragfähigen, rissigen Unterputzen und Kunstharzbeschichtungen. Des Weiteren ist das Produkt auch als Haftmörtel auf Holzwoleleichtbauplatten (HWL) verwendbar.

#### Untergrundvorbehandlung:

Nicht tragfähige Anstriche und Schalölreste entfernen. Grob poröse, sandende, mehhlende oder kreibende Untergründe sind mit WABIEMUR Putzverfestiger W einzulassen und zu verfestigen.

Pilz- und algenbefallene Flächen im Außenbereich gründlich reinigen und mit WABIEMUR Sanierlösung behandeln. Technische Merkblätter beachten!

### Verarbeitung

#### Anmischen manuell:

25 kg WABIEMENT Renovierungsmörtel mit ca. 8 l sauberem Wasser homogen anrühren. Dazu das Wasser vorlegen und den Werk trockenmörtel zugeben. Mit einem langsam laufenden kräftigen Rührwerk zu einer klumpenfreien Masse anteigen. Nach einer kurzen Reifezeit nochmals durchrühren und ggfs. die Konsistenz unter weiterer Wasserzugabe verarbeitungsgerecht einstellen. Den fertigen Ansatz innerhalb von 1-2 Stunden (witterungsabhängig) verarbeiten.

#### Anmischen maschinell:

WABIEMENT Renovierungsmörtel kann mit allen gängigen Durchlaufmischern, Schneckenpumpen und Putzmaschinen verarbeitet werden. Richtlinien der Maschinenhersteller beachten! Förder- und Wasserschlauch darf nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden!

#### Egalisieren von Untergründen:

Zum Ebnen von Untergründen WABIEMENT Renovierungsmörtel mit der Glättkelle aufbringen und glattziehen. Beim großflächigen Ausgleich in mehreren Lagen aufbringen (max. 2 cm) und je Lage über Nacht trocknen lassen.

#### Gewebeeinbettung:

WABIETHERM Armierungsgewebe (10 cm überlappt) in WABIEMENT Renovierungsmörtel einbetten und deckend glattziehen. Hierbei ist sicherzustellen, dass eine vollflächige Abdeckung des Gewebes erfolgt. Die Gesamtdicke der Armierungsschicht muss ca. 4 mm betragen.

### Verarbeitungstemperatur

Empfohlene Material-, Objekt- und Umgebungstemperatur: Nicht unter +5°C. Ebenfalls nicht unter direkter Sonneneinstrahlung, bei starkem Wind, Nebel bzw. hoher Luftfeuchte verarbeiten.

### Verbrauch

Der Verbrauch ist abhängig von Auftragsart, Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes.

## Adolf Wagner GmbH

Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme  
Postfach 1563  
35205 Biedenkopf  
Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33  
info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

stark in Putz!



# WABIEMENT

# Renovierungsmörtel

grau

Exakte Verbrauchswerte können nur am Objekt durch Anlegen von Musterflächen ermittelt werden. Je nach Schichtdicke werden ca. 1,1 kg pro mm und m<sup>2</sup> benötigt. Hieraus ergibt sich, bei einer Auftragsstärke von 1 cm, ein Verbrauch von ca. 11,0 kg/m<sup>2</sup>.

## Trocknung und Überarbeitung

Beim Verfilzen von Untergrund-Teilflächen (wie Faschen, Sockel- und Putzbänder) wird ein unterschiedliches Saugverhalten erzeugt. Hier ist für einen nachfolgenden Putzauftrag nach ausreichender Durchrocknung in jedem Falle eine intensive Grundierung der Gesamtfläche erforderlich. Eine Überarbeitung kann nach einer Durchrocknungszeit von mindestens 72 Stunden erfolgen.

Faustregel: ca. 1 Tag/mm Schichtstärke je nach Wetterlage. Bei ungünstigen Witterungsbedingungen (kalt und feucht) sind deutlich längere Trocknungszeiten zu berücksichtigen und grundsätzlich geeignete Schutzmaßnahmen (z.B. Regenschutz) zu treffen.

## Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

## Lieferform

Verpackung: 25 kg PE-beschichteter Papiersack  
1000 kg Palette = 40 Sack á 25 kg

750 kg BIG BAG  
1500 kg Minitainer

Farbton: grau

## Lagerung

Trocken und geschützt auf Lattenrost oder Ähnlichem lagern. Das Produkt ist im originalverschlossenen Gebinde ca. 12 Monate lagerstabil.

## Technische Eigenschaften

Bindemittelbasis: Kalk, Zement, kunststoffvergütet

Mörtelgruppe (DIN 18550, EN 998-1) : PIII bzw. CS IV


Frischmörtelrohddichte kg/dm<sup>3</sup> (EN 1015-10): 1,4

Wasseraufnahme in kg/m<sup>2</sup>h<sup>0,5</sup> (EN 1015-18): < 0,15

Wärmeleitfähigkeit in W/m\*K (DIN 4108): 0,33

E-Modul (dyn) in N/mm<sup>2</sup> (TP BE-PCC): ca. 6000

Bei den obigen Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte. Durch den Einsatz natürlicher Rohstoffe können konkrete Werte einzelner Chargen minimal abweichen ohne aber die Eignung des Produktes zu beeinflussen.

	
Adolf Wagner GmbH • 35205 Biedenkopf 11	
EN 998-1 WABIEMENT Renovierungsmörtel LW - Leichtputzmörtel	
Trockenrohddichte:	1280 kg/m <sup>3</sup>
Druckfestigkeit:	CS IV
Haftzugfestigkeit:	≥ 0,3 N/mm <sup>2</sup> Bruchbild: B
Kapillare Wasseraufnahme:	W2
Wasserdampfdurchlässigkeit:	μ = 15
Wärmeleitfähigkeit λ <sub>-10,dry</sub> : (Tabellenwert)	0,38 W / m • K
Brandverhalten (Euroklasse):	Klasse A1
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand):	Wasserdurchlässigkeit EN 1015-18 W2 (c ≤ 0,2 kg/m <sup>2</sup> • min <sup>0,5</sup> )

## Adolf Wagner GmbH

Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme  
Postfach 1563

35205 Biedenkopf

Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33  
info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

stark in Putz!



WABIEMENT

## Renovierungsmörtel

grau

**Entsorgung**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben (Verpackungsabfall: AVV 150101). Abgebundenes Material kann als Bau- und Abbruchabfall (AVV-Abfallschlüssel 170101) behandelt werden. Nicht abgebundenes Material kann als Bau- und Abbruchabfall (AVV-Abfallschlüssel 170903) einer Entsorgung zugeführt werden.

**Sicherheit**

Das pulverige Produkt reagiert alkalisch und reizt die Haut. Den Staub nicht einatmen. Um einen sicheren Umgang zu gewährleisten, ist die Berührung mit der Haut und den Augen zu vermeiden. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!

Kennzeichnung:



Xi - reizend

GISCODE:

ZP1 chromatarm

**Adolf Wagner GmbH**

Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme  
Postfach 1563

35205 Biedenkopf

Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33  
info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

stark in Putz!

UNSERE MARKEN  
**WABIETHERM**  
**WABIEDECOR**  
**WABIESILAN**  
**WABIEMENT**  
**WABIEMUR**  
**WABIERILL**  
**WABIEPOR**  
**WABIEROL**  
**WABIESIL**