

# WABIEROL

## Vorkleber W 259

lösemittelhaltig – für außen

### Produktbeschreibung

hochviskose, lösemittelhaltige, farblose Kunststofflösung auf Mischpolymerisatbasis als Haftgel für grobe WABIEROL Kunststoff-Waschputz Körnungen.

Wasserfreie, gebrauchsfertige Verputzmasse mit hochwertigen Kunststoffen (Mischpolymerisaten) in glasklarer, geschmeidig-dickflüssiger Lösung als Bindemittel.

### Anwendungsbereich

WABIEROL Vorkleber ist auf ungestrichenen mineralischen Untergründen im Außenbereich anwendbar und verleiht groben Körnungen von WABIEROL Kunststoff-Waschputzen (4mm) zusätzlichen Halt. Technisches Merkblatt beachten!

Auf WDV-Systemen mit Polystyrolplatten oder sonstigen polystyrolhaltigen Unterputzen sowie bei Anwendungen im Innenbereich keine lösemittelhaltigen Produkte einsetzen. Bitte verwenden Sie in solch einem Fall unseren WABIEMUR Dispersions-Buntsteinputz!

### Eigenschaften

- sehr geschmeidige Verarbeitung
- hohe Wasserfestigkeit
- in nassem Zustand frostbeständig
- widerstandsfähig gegen Industrieabgase und Mikroorganismen
- sehr gute Haftung
- unverseifbar
- nicht quellbar, kein milchig trübes Anlaufen

### Untergründe

Der Untergrund muss sauber, tragfähig, vollständig abgebunden, eben, trocken, Lösungsmittelbeständig und frei von Ausblühungen, Trennmitteln und Sinterschichten sein. Horizontale und geneigte Flächen im Außenbereich sind für den Auftrag nicht geeignet. Geeignete Untergründe sind Unterputze nach Mörtelgruppe III DIN 18 550 (Zementputz) respektive CIII + CSIV (DIN EN 998-1), Beton, Asbestzement sowie intakte mineralische Altputze.

### Untergrundvorbehandlung

Bei Beton Schalölreste entfernen. Altverputzte oder altgestrichene Flächen auf Festigkeit prüfen, abbürsten und entstauben, ggf. isolieren. Schadstellen ausbessern. (Fluätieren etwaiger Nachputzstellen entfällt.)

Mürbe oder lose Altputze bzw. Altanstriche und andere Trennschichten entfernen. Ausreichende Trockenpause nach jeder Wasseranwendung. Bei älteren, stark saugenden oder sandenden Grundputzen ist eine verfestigende Grundierung mit WABIEROL Tiefengrund L 1011 erforderlich. Technisches Merkblatt beachten!

### Verarbeitung

Mit Stahlglättkelle dünn aufspachteln.

### Verarbeitungstemperatur

Als völlig wasserfreies Material ist die frisch aufgetragene Schicht nicht frostgefährdet. Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sind, bei reif- und eisfreiem sowie trockenem Untergrund, kein Verarbeitungshindernis.

### Verbrauch

300-400 g/m<sup>2</sup>

### Trocknung und Überarbeitung

Die Antrocknung ist von der Filmstärke und der Witterung abhängig. Das aufgespachtelte Gel muss für eine Überarbeitung mit WABIEROL Kunststoff-Waschbeton (405 L) noch eine klebende Wirkung besitzen. Die enthaltenen Lösemittel dürfen nicht vollständig entweichen.

### Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Nitro-Verdünnung oder Testbenzin.

### Lieferform

*Verpackung:* 8 kg Blecheimer

*Farbton:* farblos, transparent

### Lagerung

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, trockenen gut belüfteten Ort aufbewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und von Zündquellen fernhalten (R10 entzündlich). Das Produkt ist in geschlossenen Originalgebinden mehrere Jahre lagerfähig.

Lage- und Transportvorschriften: ADR UN 1263 PAINT KL.3,III

## Adolf Wagner GmbH

Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme  
Postfach 1563

35205 Biedenkopf

Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33  
info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

*stark in Putz!*



WABIEROL

**Vorkleber W 259**

lösemittelhaltig – für außen

**Technische Eigenschaften:**

Bindemittelbasis:	Polymerisatharz
Spez. Gewicht in kg/l:	ca. 1,0
Flammpunkt:	> 21°C
Viskosität:	thixotrop

**Entsorgung**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Verarbeitetes bzw. abgebundenes Material kann als Baustellenabfall nach AVV-Abfallschlüssel 170904 behandelt werden. Unverarbeitetes Material im Originalgebinde wird nach AVV-Abfallschlüssel 080111 entsorgt. Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle abgeben. Das Produkt keinesfalls in die Kanalisation gelangen lassen!

**Sicherheit**

Von Zündquellen fernhalten. Bei der Arbeit nicht rauchen und für gute Belüftung sorgen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

Kennzeichnung:



Xn – gesundheitsschädlich



Kennzeichnung: N – umweltgefährlich

GISCODE: M-GF03

**Adolf Wagner GmbH**Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme  
Postfach 1563

35205 Biedenkopf

Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33

info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

stark in Putz!

